MARIANO FARRUGIA

PELLI

GAUDÍ

MARIANO FARRUGIA

PELLI

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

GAUDÍ

GAUDÍ

Blanco Ártico Caffelatte Pietra Mastice Fango

Topo Chocolate Tizón New Cognac Burdeos Rosso

Mostaza Pavone Blue Vetro Mouse Nero

GAUDÍ CARACTERÍSTICAS Y FICHA TÉCNICA */ SPECIFICATIONS AND TESTING* **GAUDÍ**

La piel Gaudí es una piel caracterizada por su aspecto natural y semiopaco, una mano blanda y con tacto ceroso. */ Gaudí collection is characterized by its natural and semi-matt look, waxy touch which give the leather a soft and spongy tactile finish.*

Piel bovina grabada. */ Cowhide embossed.*

Tintura realizada con pigmentos. */ Through dyed with pigmented coating.*

Espesor: 0,9 – 1,1 mm. */ Thickness: 0.9 – 1.1 mm.*

Superficie media: 4,5 m². */ Average size: 4.5 m².*

Test	**Método de Ensayo** *Test method*		**Unidad de medida** *Measurement unit*	**Valor mínimo** *Minimum value*	**Valor obtenido** *Obtained value*
Determinación del pH índice de diferencia *Determination of pH value Difference Index*	EN ISO 4045		pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ΔpH ≤ 0,7) *3.5 (if pH value is < 4.0 ΔpH ≤ 0.7)*	> 3,5 ≤ 0,7 *> 3.5 ≤ 0.7*
Resistencia al desgarro, valor medio *Tearing strength, average value*	EN ISO 3377-1		N	20 N	> 20 N
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta *Color fastness to cycles of to-and-fro rubbing*	EN ISO 11640 / 11641	en seco 500 ciclos *Dry 500 cycles*	Escala de Grises *Grey scale*	4	≥ 4
		en húmedo 80 ciclos *Wet 80 cycles*		3/4	≥ 3/4
		en sudor 50 ciclos *Sweat 50 cycles*		3/4	≥ 3/4
Solidez del color a la luz artificial *Colour fastness to artificial light*	EN ISO 105-B02		Escala de Azules *Blue scale*	4	> 5
Adhesión del acabado en seco *Adhesion of finish*	EN ISO 11644		N/10 mm	2 N / 10 mm	≥ 2,5 N / 10 mm *> 2.5 N / 10 mm*
Resistencia a la flexión en seco *Determination of dry flex resistance*	EN ISO 5402-1		Ciclos *Cycles*	50.000 *50,000*	> 50.000 *> 50,000*
Comportamiento frente al fuego *Flammability*	BS 5852-1:79		Fuente de Ignición 0 (cigarrillo) *Ignition source 0 (cigarette)*		Pasa *Complies*
			Fuente de Ignición 1 (cerilla) *Ignition source 1 (match)*		Pasa *Complies*

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. **La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia") |** *Our experience tell us that most of claims for imperfections in leather are caused by a poor maintainence and the use of inappropriate products for cleaning. The leather must be treated only with cleaners supplied by leather manufacturers (Leather cleaner kit of Mariano Farrugia)*

Plata