

FICHA TECNICA ARTICULO ANTIQ COLONIAL

La piel Antiq Colonial es una piel de aspecto envejecido Vintage, que deja ver las características naturales evidenciando las marcas causadas durante el proceso vital de lanimal del que procede.

Piel bovina de origen Sudamericano.

Curtición realizada al crom.

Tintura pasante.

Espesor: 0,9 – 1,0 mm

Superficie media 4,5 m².

| Test | Método ensayo | Unidad de medida | Valor mínimo | Valor obtenido | |
|--|------------------------|---|---|----------------|-----|
| Determinación del pH | EN ISO 4045 | pH | 3.5 (Si el valor de pH < 4.0 Δ pH ≤ 0.7) | ≥ 4.0 | |
| Resistencia al desgarró, valor medio | EN ISO 3377-1 | N | 20 N | ≥ 52 N | |
| Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta | EN ISO 1164 0 / 1164 1 | Seco: 50 cycles | Escala de grises | 3 | > 4 |
| | | Húmedo: 20 cycles | | 3 | > 3 |
| | | Sudor: 20 cycles | | 3 | > 3 |
| Solidez del color a la luz artificial | ISO 105-B02 | Blue scale | 3 | ≥ 4 | |
| Adesión del acabado en seco | EN ISO 11644 | Este ensayo no procede en este tipo de piel | | | |
| Resistencia a la flexión en seco | EN ISO 5402-1 | Ciclos | 20.000 | > 50.000 | |
| Comportamiento frente al fuego | BS 5852-1: 79 | Fuente de ignición 0 (cigarrillo) | 0 | Complies | |
| | | Fuente de ignición 1 (Cerilla) | | Complies | |

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. La piel solo debe ser tratada con limpiadores suministrados por fabricantes del piel (Kit de limpieza Mariano Farrugia)