

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL ANTIQ COLONIAL

La piel Antiq Colonial, es una piel de aspecto envejecido Vintage, que deja ver las características naturales evidenciando las marcas causadas durante el proceso vital del animal del que procede. Piel bovina de origen Sudamericano. - Curtición realizada al cromo. Tintura pasante. - Espesor: 0,9 - 1,0 mm. - Superficie media: 4,5 m²

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido
Determinación del pH	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ΔpH ≤ 0,7)	4,0
Resistencia al desgarro, valor medio	EN ISO 3377-1	N	20 N	52 N
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta	EN ISO 11640 / 11641	en seco 50 ciclos	3	> 4
		en húmedo 20 ciclos	3	> 3
		en sudor 20 ciclos	3	> 3
Solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	Escala de Azules	3	≥ 7
Adhesión del acabado en seco	EN ISO 11644	Este ensayo no procede en este tipo de piel		
Resistencia a la flexión en seco	EN ISO 5402-1	Ciclos	20.000	> 50.000
Comportamiento frente al fuego	BS 5852-1: 79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo)	Pasa	
		Fuente de Ignición 1 (cerilla)	Pasa	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL ANGELO

La piel Angelo, se caracteriza por su aspecto natural tipo nobuk con un tacto característico de piel ante conseguido mediante procesos hechos a mano. Piel bovina de origen Sudamericano. - Curtición realizada al cromo. Tintura pasante. - Espesor: 1 - 1,1 mm. - Superficie media: 4,5 m²

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido
Determinación del pH	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ΔpH ≤ 0,7)	4,3
Resistencia al desgarro, valor medio	EN ISO 3377-1	N	20 N	77 N
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta	EN ISO 11640 / 11641	en seco 50 ciclos	3	≥ 3
		en húmedo 20 ciclos	3	≥ 3
		en sudor 20 ciclos	3	≥ 3
Solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	Escala de Azules	3	≥ 3
Adhesión del acabado en seco	EN ISO 11644	Este ensayo no procede en este tipo de piel		
Resistencia a la flexión en seco	EN ISO 5402-1	Ciclos	20.000	> 50.000
Comportamiento frente al fuego	BS 5852-1: 79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo)	Pasa	
		Fuente de Ignición 1 (cerilla)	Pasa	

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. **La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia")**

MARIANO FARRUGIA

PELLI

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 +34 968 75 10 51 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain


A
N
T
I
Q
C
O
L
O
N
I
A
L
/
A
N
G
E
L
O

MARIANO FARRUGIA


PELLI

ANTIQ COLONIAL
ANGELLO

ANTIQU COLONIAL



Cognac




Testa di moro



Verde



Bordeaux



Negro

Antiq Colonial



Angelo



ANGELO



Vaniglia



Cafelatte



Caramelo



Peach



Tizón



Pepper



Acero



Porto



Aqua Mare



Testa di moro



Fresa