

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

NIGER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / Composition		85% PVC 2% PU - 13% CO
Ancho / Width		137 / 140 cm. ±2%
Peso / Weight		680 gr/m ² ±5%
Espesor / Thickness		1,00 mm ±0,2 mm
Resistencia a la tracción Tensile resistance	UNI EN ISO 1421	> 350 N/5cm LARGO - LENGTH > 400 N/5cm ANCHO - WIDTH
Resistencia a la rotura Extension at break	UNI EN ISO 1421	> 5% LARGO - LENGTH > 20% ANCHO - WIDTH
Resistencia al desgarro Tear strenght	UNI 4818 - P9	> 11 N LARGO - LENGTH > 14 N ANCHO - WIDTH
Adherencia del recubrimiento Coating adhesion	UNI EN ISO 2411	> 15 N LARGO - LENGTH > 20 N ANCHO - WIDTH
Solidez del color al frote Colour fastness to rubbing	CROCK METER UNI EN ISO 105 X12	4 SECO - DRY 4 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light	XENO UNI ISO 4582/4892	ESCALA DE AZULES / BLUE SCALE > 5
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	MARTINDALE UNI EN ISO 5470 - 2	> 50.000 CICLOS / RUBS
Exento de / Free from	FTALATOS / PHTHALATE FREE	

Símbolos de cuidado y limpieza / Care label



Comportamiento frente al fuego / Fire retardant	ITALIA / ITALY	UNI 9175 Class 1IM
	EUROPA / EUROPE	EN 1021:2006 part 1 EN 1021:2006 part 2
	INGLATERRA / ENGLAND	BS 5852:1979 IS 0 (cigarette) BS 5852:1979 IS 1 (match) BS 5852:2006 IS 5 (CRIB 5)
	EE.UU. / U.S.A.	California TB 117:2013
	NAUTICA / NAUTICAL	FTP Code 307(88): 10 Annex 1 Part 8

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. *Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.*

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.*

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

N I G E R

MARIANO FARRUGIA


T E S S U T I




N I G E R




001



002



003



004



005



006



007



008



009



010



011



012



013



014



015



016



017



018



019




020



021



022



023



024