

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

PERSIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / Composition		68% PVC 2% PU - 30% PES/CO
Ancho / Width		140 cm.
Peso / Weight		640 gr/m ² ±10%
Espesor / Thickness		1,00 mm ±0,1 mm
Resistencia a la tracción Tensile resistance	ISO 1421	600 N LARGO - LENGTH 400 N ANCHO - WIDTH
Resistencia a la rotura Extension at break	ISO 1421	15% LARGO - LENGTH 65% ANCHO - WIDTH
Resistencia al desgarro Tensile resistance	UNI 4818	16 N LARGO - LENGTH 22 N ANCHO - WIDTH
Adherencia del recubrimiento Coating adhesion	UNI 4818-10	45 N LARGO - LENGTH 40 N ANCHO - WIDTH
Solidez del color al frote Colour fastness to rubbing	CROCK METER ISO 105 X12	4/5 SECO - DRY 4/5 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light	XENO EN ISO 105 B 02	ESCALA DE AZULES / BLUE SCALE 6
Solidez del color al agua de mar y agua clorada Colour fastness to sea and chlorinated water	ISO 105 E02 + E03	ESCALA DE GRISES / GREY SCALE 4
Resistencia a la flexión / Flexing endurance	BALLY UNI 4818 - 13	> 100.000 CICLOS / RUBS
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	MARTINDALE ISO 5470 - 2	> 100.000 CICLOS / RUBS
Símbolos de cuidado y limpieza / Care label		
Tratamiento antiácaros y antimoho / Anti-mite and anti-mould treatment		BIO PRUF treated
Comportamiento frente al fuego / Fire retardant	ITALIA / ITALY EUROPA / EUROPE INGLATERRA / ENGLAND EE.UU. / U.S.A. NAUTICA / NAUTICAL	UNI 9175 Class 1IM EN 1021:14 - 1 EN 1021:14 - 2 BS 5852:79 IS 0 (cigarette) BS 5852:79 IS 1 (match) California TB 117:2013 FTP Code 307(88): 10 Annex 1 Part 8

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.

P E R S I A

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I



www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

P E R S I A




001




002



003



004




005



006




007



008



009



010



011



012



013



014



015



016



017



018



019



020



021



022




023




024



025




026




027



028



029



030



031



032



033




034



035




036




037



038



039 MET



040 MET