

MARIANO FARRUGIA  
T E S S U T I

SAINT TROPEZ



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Código aduanero / Customs code		59031090
Código alfanumérico artículo / Alphanumeric article code		02357 001
Composición / Composition		68% PVC - 32% CO
Ancho / Width	UNI EN 1773	140 cm.
Peso / Weight	UNI 5114	680 gr/m <sup>2</sup> ±5%
Espesor / Thickness		1,25 mm ±0,1
Longitud pieza / Roll length		±30 mt
Solidez del color al frote (seco - húmedo) Colour fastness to rubbing (dry - wet)	ISO 105 X 12	4/5 SECO - DRY 4-5 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light	ISO 105 B 02	≥ 5 XENO
Resistencia a la tracción (trama - urdimbre) Tensile resistance (warp - weft)	ISO 1421	≥ 350 N URDIMBRE - WARP ≥ 300 N TRAMA - WEFT
Resistencia a la rotura (trama - urdimbre) Extension at break (warp - Weft)	ISO 1421	≥ 5% URDIMBRE - WARP ≥ 15% TRAMA - WEFT
Resistencia al desgarrar (trama - urdimbre) Tear strength (warp - weft)	ISO 4818 - P9	≥ 40 N URDIMBRE - WARP ≥ 40 N TRAMA - WEFT
Adherencia del recubrimiento (trama - urdimbre) Coating adhesion (warp - weft)	ISO 2411	≥ 30 N5cm URDIMBRE - WARP ≥ 30 N5cm TRAMA - WEFT
Flexión ciclos / Flexion cycles	ISO 4818 - P13	> 150.000 BALLY
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	ISO 5470-2	> 150.000 MARTINDALE
Resistencia a la temperatura Temperature resistance	-30°/+70° DIN 53361	OK
Resistencia bacteriana y fúngica Bacterial and fungal resistance	JIS Z 2801 - ISO 846 A	Sanitized®
Libre de ftalato / Phthalate free		PHthalate FREE
Comportamiento frente al fuego Fire retardant	UNI 9175 11M / EN 1021 part 1-2 / BS 5852:79 IS 0-1 BS 5852:06 IS 11 (Crib5) / NF-P 92 503 (M2) California TB:117 2013 / FTP Code 307 Part 8	
Símbolos de cuidado y limpieza Care label	UNI EN ISO 3758	

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. **Slight colour differences among several lots are admitted.**

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

S A I N T T R O P E Z

MARIANO FARRUGIA

T E S S U T I



S A I N T T R O P E Z

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain



001



002



003




004



005




006



007



008



009



010



011



012