

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

SAN MARINO DIS. CURVO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / Composition		58% VI - 14% PL 28% Resina / Backing
Ancho / Width		140 cm.
Peso / Weight		396 gr/m ² ±4% (+ 150 gr/m ² resina)
Información del diseño Pattern repeat		55,0 cm. URDIMBRE - WARP 23,5 cm. TRAMA - WEFT
Resistencia a la tracción Tensile resistance	ISO 13934-2	1200 LARGO - LENGTH 900 ANCHO - WIDTH
Resistencia al deslizamiento de la costura Seam slippage	BS 3320	> 200 LARGO - LENGTH > 200 ANCHO - WIDTH
Solidez del color al frote Colour fastness to rubbing	CROCK METER ISO 105 X12	4 SECO - DRY 3/4 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light	XENO ISO 105 B02	4/5 ESCALA DE AZULES / BLUE SCALE
Resistencia al pilling Pilling resistance	ISO 12945-2	4/5
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	MARTINDALE ISO 12947-2	> 50.000 CICLOS / RUBS
Símbolos de cuidado y limpieza / Care label		<p>Lavar en seco - No centrifugar Dry clean only - Do not spin</p>
Comportamiento frente al fuego / Fire retardant	ITALIA / ITALY EUROPA / EUROPE INGLATERRA / ENGLAND EE.UU. / U.S.A. NAUTICA / NAUTICAL	UNI 9175 Class 1IM EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 5852 IS 0 + 1 BS 5852 IS CRIB 5 California TB 117:2013 FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 ex. IMO res. A 652 (16)

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. **Slight colour differences among several lots are admitted.**





001



004



007



002



005



008



003



006



009