

MARIANO FARRUGIA

TESSUTI

NIZA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / <i>Composition</i>		83% PVC - 11% PES - 6% CO
Ancho / <i>Width</i>		140 cm.
Peso / <i>Weight</i>		760 gr/m² ±10%
Espesor / <i>Thickness</i>		1,3 mm ±0,2 mm
Resistencia a la tracción <i>Tensile resistance</i>	UNI EN ISO 1421	≥ 350 N LARGO - <i>LENGTH</i> ≥ 250 N ANCHO - <i>WIDTH</i>
Resistencia a la rotura <i>Extension at break</i>	UNI EN ISO 1421	≥ 50% LARGO - <i>LENGTH</i> ≥ 100% ANCHO - <i>WIDTH</i>
Resistencia al desgarro <i>Tear strength</i>	UNI 4818 P9	≥ 8 daN LARGO <i>LENGTH</i> ≥ 7 daN ANCHO - <i>WIDTH</i>
Adherencia del recubrimiento <i>Coating adhesion</i>	UNI EN ISO 2411	≥ 3 daN/5 cm
Solidez del color al frote <i>Colour fastness to rubbing</i>	CROCK METER ISO 105 X 12	≥ 4/5 SECO - <i>DRY</i> ≥ 4/5 HÚMEDO - <i>WET</i>
Solidez del color a la luz artificial <i>Colour fastness to artificial light</i>	XENO ISO 105 B02	≥ 4/5
Resistencia a la flexión <i>Flexing endurance</i>	BALLY UNI 4818 92-13	≥ 100.000 CICLOS - <i>RUBS</i>
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	MARTINDALE UNI EN ISO 5470-2	≥ 25.000 CICLOS - <i>RUBS</i>
Símbolos de cuidado y limpieza <i>Care label</i>		
Comportamiento frente al fuego / <i>Fire retardant</i>	ITALIA / <i>ITALY</i> EUROPA / <i>EUROPE</i> INGLATERRA / <i>ENGLAND</i> EE.UU. / <i>U.S.A.</i> NAUTICA / <i>NAUTICAL</i>	UNI 9175 Class 1IM EN 1021:2014 part1 EN 1021:2014 part 2 BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match) California TB 117:2013 FTP Code 307(88): 10 Annex 1 Part 8
Sólo bajo pedido -min. 300 mtl en 4 semanas <i>Only on request -minimum 300 mtl in 4 weeks</i>	ALEMANIA / <i>GERMANY</i> INGLATERRA / <i>ENGLAND</i>	DIN 4102-1 Class B1 BS 5852 IS 11 (crib 5)

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. **Slight colour differences among several lots are admitted.***

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72