

MARIANO FARRUGIA

T E S S U T I

PERSIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / <i>Composition</i>		68% PVC 2% PU - 30% PES/CO
Ancho / <i>Width</i>		140 cm.
Peso / <i>Weight</i>		640 gr/m² ±10%
Espesor / <i>Thickness</i>		1,00 mm ±0,1 mm
Resistencia a la tracción <i>Tensile resistance</i>	ISO 1421	600 N LARGO - LENGTH 400 N ANCHO - WIDTH
Resistencia a la rotura <i>Extension at break</i>	ISO 1421	15% LARGO - LENGTH 65% ANCHO - WIDTH
Resistencia al desgarro <i>Tensile resistance</i>	UNI 4818	16 N LARGO - LENGTH 22 N ANCHO - WIDTH
Adherencia del recubrimiento <i>Coating adhesion</i>	UNI 4818-10	45 N LARGO - LENGTH 40 N ANCHO - WIDTH
Solidez del color al frote <i>Colour fastness to rubbing</i>	CROCK METER ISO 105 X12	4/5 SECO - DRY 4/5 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial <i>Colour fastness to artificial light</i>	XENO EN ISO 105 B 02	ESCALA DE AZULES / <i>BLUE SCALE</i> 6
Solidez del color al agua de mar y agua clorada <i>Colour fastness to sea and chlorinated water</i>	ISO 105 E02 + E03	ESCALA DE GRISÉS / <i>GREY SCALE</i> 4
Resistencia a la flexión / <i>Flexing endurance</i>	BALLY UNI 4818 - 13	> 100.000 CICLOS / <i>RUBS</i>
Resistencia a la abrasión / <i>Abrasion resistance</i>	MARTINDALE ISO 5470 - 2	> 100.000 CICLOS / <i>RUBS</i>
Símbolos de cuidado y limpieza / <i>Care label</i>		
Tratamiento antiácaros y antimoho / <i>Anti-mite and anti-mould treatment</i>		BIO PRUF treated
Comportamiento frente al fuego / <i>Fire retardant</i>	ITALIA / <i>ITALY</i> EUROPA / <i>EUROPE</i> INGLATERRA / <i>ENGLAND</i> EE.UU. / <i>U.S.A.</i> NAUTICA / <i>NAUTICAL</i>	UNI 9175 Class 1IM EN 1021:14 - 1 EN 1021:14 - 2 BS 5852:79 IS 0 (cigarette) BS 5852:79 IS 1 (match) California TB 117:2013 FTP Code 307(88): 10 Annex 1 Part 8

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. *Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.*

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.*

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72