

MARIANO FARRUGIA

TESSUTI



SAN MARINO DIS. FLORAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / <i>Composition</i>		58% VI - 14% PL 28% Resina / <i>Backing</i>	
Ancho / <i>Width</i>		140 cm.	
Peso / <i>Weight</i>		428 gr/m² ±4% (+ 150 gr/m² resina)	
Información del diseño <i>Pattern repeat</i>		58,5 cm. URDIMBRE - <i>WARP</i> 70,5 cm. TRAMA - <i>WEFT</i>	
Resistencia a la tracción <i>Tensile resistance</i>	ISO 13934-2	1200 900	LARGO - <i>LENGTH</i> ANCHO - <i>WIDTH</i>
Resistencia al deslizamiento de la costura <i>Seam slippage</i>	BS 3320	> 200 > 200	LARGO - <i>LENGTH</i> ANCHO - <i>WIDTH</i>
Solidez del color al frote <i>Colour fastness to rubbing</i>	CROCK METER ISO 105 X12	4 3/4	SECO - <i>DRY</i> HÚMEDO - <i>WET</i>
Solidez del color a la luz artificial <i>Colour fastness to artificial light</i>	XENO ISO 105 B02	4/5	ESCALA DE AZULES / <i>BLUE SCALE</i>
Resistencia al pilling <i>Pilling resistance</i>	ISO 12945-2	4/5	
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	MARTINDALE ISO 12947-2	> 50.000	CICLOS / <i>RUBS</i>
Símbolos de cuidado y limpieza / <i>Care label</i>	<p>Lavar en seco - No centrifugar <i>Dry clean only - Do not spin</i></p>		
Comportamiento frente al fuego / <i>Fire retardant</i>	ITALIA / <i>ITALY</i> EUROPA / <i>EUROPE</i> INGLATERRA / <i>ENGLAND</i> EE.UU. / <i>U.S.A.</i> NAUTICA / <i>NAUTICAL</i>	UNI 9175 Class 11M EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 5852 IS 0 + 1 BS 5852 IS CRIB 5 California TB 117:2013 FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 ex. IMO res. A 652 (16)	



70,5

58,5

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.*

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72