

# MARIANO FARRUGIA

## T E S S U T I

### TOUCH



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / Composition		<b>85% PVC - 13% PL - 2% PU</b>
Ancho utilizable / Usable width		<b>140 cm. ±3</b>
Peso / Weight		<b>910 g/m ±10%</b>
Espesor / Thickness		<b>0,9 mm ±15</b>
Longitud del rollo / Roll length		<b>35 / 40 m</b>
Resistencia a la tracción Tensile strength	UNI EN ISO 1421	<b>39,2 kg/ 1cm</b> LARGO - LENGTH <b>48,8 kg/ 1cm</b> ANCHO - WIDTH
Resistencia al alargamiento Tensile elongation	UNI EN ISO 1421	<b>15%</b> LARGO - LENGTH <b>20%</b> ANCHO - WIDTH
Resistencia al desgarró Tensile resistance	EN ISO 4674-2	<b>1,4 kg</b> LARGO - LENGTH <b>1,05 kg</b> ANCHO - WIDTH
Resistencia a la flexión Flex resistance	(-10°C) TS6720	<b>&gt; 100 000 N</b> LARGO - LENGTH <b>&gt; 100 000 N</b> ANCHO - WIDTH
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	DIN 53 863 UNI EN ISO 12947-2	<b>&gt; 15.000</b> CICLOS / RUBS <b>300.000</b> CICLOS / RUBS
Comportamiento frente al fuego Flame resistance	BS 5852: Part 1 IMO 2010 FTP Part 8	<b>Pass / Complies</b> <b>Pass / Complies</b>
Resistencia al agua de piscina Swimming pool water fastness	ISO 105-E03	<b>4/5</b> GRADO - GRADE
Solidez del color a la luz Colour fastness to light	754 hours ISO 105-E04	<b>7</b> GRADO - GRADE
	<b>Oeko - tex Standard 100 Class IV</b>	
Instrucciones de lavado y mantenimiento Washing instruction and care	Limpie suavemente con un paño suave y húmedo Gently wipe with a soft and damp cloth No utilice detergentes abrasivos, solventes y químicos Do not use abrasive, solvent and chemical detergents	

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. **Slight colour differences among several lots are admitted.**

[www.mfarrugia.com](http://www.mfarrugia.com)

[info@mfarrugia.com](mailto:info@mfarrugia.com)

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain