

MARIANO FARRUGIA

TESSUTI

TEXTURE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL DETAILS*		
Composición / *Composition*		**86,15% PVC 13,85% PES**
Ancho / *Width*		**137 cm.**
Peso / *Weight*		**730 gr/m² ±50%**
Espesor / *Thickness*		**1,2 mm ±0,15 mm**
Resistencia a la tracción *Tensile resistance*	UNE EN ISO 1421	**350 N** LARGO - *LENGTH* **300 N** ANCHO - *WIDTH*
Resistencia a la rotura *Extension at break*	UNE EN ISO 1421	**50%** LARGO - *LENGTH* **125%** ANCHO - *WIDTH*
Resistencia al desgarro *Tensile resistance*	UNI 4818 P9	**25 N** LARGO - *LENGTH* **25 N** ANCHO - *WIDTH*
Adherencia del recubrimiento *Coating adhesion*	UNI EN ISO 1411	**25 N/5** LARGO - *LENGTH* **25 N/5** ANCHO - *WIDTH*
Solidez del color al frote *Colour fastness to rubbing*	CROCK METER UNI EN ISO 105 X12	**5** SECO - *DRY* **5** HÚMEDO - *WET*
Solidez del color a la luz artificial *Colour fastness to artificial light*	XENO UNI EN ISO 105 B 02	ESCALA DE AZULES / *BLUE SCALE* **4 - 5**
Solidez del color al agua de mar *Colour fastness to sea water*	UNI EN ISO 105 E02	ESCALA DE AZULES / *BLUE SCALE* **4 - 5**
Solidez del color al agua con cloro *Colour fastness to cloroinated water*	UNI EN ISO 105 E03	ESCALA DE AZULES / *BLUE SCALE* **4**
Solidez del color al sudor ácido y alcalino *Colour fastness to acid and alkaline perspiration (sweat)*	UNI EN ISO 105 E04	ESCALA DE AZULES / *BLUE SCALE* **4 - 5**
Resistencia a la sangre *Blood resistance*	TITV GREIZ	PASA / *PASS*
Resistencia a la orina *Urine resistance*	DIN EN ISO-32000	**5** PASA / *PASS*
Resistencia a la saliva *Saliva resistance*	DIN 53 160, 2 test solutions	**5** PASA / *PASS*
Resistencia a la abrasión en húmedo *Abrasion resistance - Dry*	MARTINDALE DIN EN ISO 12 947 Teil 2	**> 800.000** CICLOS / *RUBS*
Resistencia bacteriana y fungicida *Bacterial an fungal resistance*	EN ISO 846A JIS Z 2801	Sanitized® Sanitized®
Exento de *Free from*		Ftalato *Phthalate free* PHTHALATE FREE
Símbolos de cuidado y limpieza / *Care label*		
Comportamiento frente al fuego / *Fire retardant*	AUSTRIA / *AUSTRIAN*	ÖNORM B3825 ÖNORM A 3800 Teil 1
	ITALIA / *ITALY*	UNI 9175
	ALEMANIA / *GERMANY*	DIN 4102 B2 DIN 75 200
	FRANCIA / *FRANCE*	NF P 92-503
	EUROPA / *EUROPE*	UNE - EN 1021 - 1 UNE - EN 1021 - 2
	AUTOMOCIÓN / *AUTOMOTIVE*	MVSS 302)
	AVIACIÓN / *AVIATION*	FAR 25/853 UIC 564-2 / DIN 5510-2
	FERROVIARIO / *RAILWAY*	VE Anlage
	NAUTICA / *NAUTICAL*	Resolution MSC.307 (88) FTP Code 2010, Annex 1 Part 8

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. *Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.*

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product.* ***Slight colour differences among several lots are admitted.***

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

TEXTURE

MARIANO FARRUGIA

TESSUTI

T E X T U R E

TEXTURE

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013


014

015

016

017


018


019


020

021

022


023

024


025


026


027

028

029

030


031