

## FICHA TÉCNICA

<b>Artículo</b>	<b>Tejido ARTEMISA</b>			
<b>Composición</b>	100% Poliéster			
<b>Acabado</b>	Hidrófugo / Repelente al agua			
	<b>Método de ensayo</b>	<b>Valor</b>		
<b>Ancho</b>	Método interno	<b>138-140</b>	cm.	
<b>Gramaje</b>	Método interno	<b>438 ± 7</b>	g/m2	
<b>Resistencia a la Abrasión</b>	UNE EN ISO 12947-2:2000 MARTINDALE	<b>≥ 45.000</b>	Ciclos	
<b>Resistencia a la formación de pilling</b>	UNE EN ISO 12945-2:2002 5000 Ciclos	<b>4 - 5</b>	Grado	
<b>Solidez del color a la luz artificial</b>	UNE EN ISO 105-B02:2001	<b>4</b>	Índice de solidez	
<b>Estabilidad Dimensional en agua</b>	Trama	Método interno (30°C)	- 2	%
	Urdimbre		- 0,5	%
<b>Solidez del color al frote</b>	Seco	UNE EN ISO 105-X12:2003	4/5	Grado
	Húmedo		4,5	
<b>Notas</b>	Planchar por el revés			
				